CCM-MESSPROTOKOLL

Auftraggeber: _____

Bauvorhaben: _____

Estrich: CT : ☐ beheizt: ☐ Estrichalter: _____
CA : ☐ unbeheizt: ☐ Festigkeitsklasse: _____
CAF : ☐

Verbundestrich: ☐
auf Dämmung: ☐
auf Trennschicht: ☐
Dampfsperre unter Estrich: Ja ☐ Nein ☐ Unbekannt ☐

Messvorschriften gemäß DIN 4725 Teil 4 (Warmwasserfußbodenheizungen): Pro Wohnung bzw. je 200 m², sollen mindestens drei Messungen durchgeführt werden. Die Probeentnahmen müssen aus dem gesamten Estrichquerschnitt erfolgen.

Bei Fußbodenheizungen müssen die Messstellen vom Estrichleger ausgewiesen sein !

Für die Belegereife massgebliche Feuchtigkeitsgehalte von Estrichen:

Bodenbelag	Feuchtigkeitsgehalte (vH) bei: Zementestrich	Calciumsulfat - (Fliess)estrich
Dampfdichter Belag (bei Heizestrichen)	≤ 1,8	≤ 0,3
Dampfdichter Belag	≤ 2,0	≤ 0,5
Dampfdurchlässiger Belag	≤ 2,5	≤ 1,0

Messung	Ort	Einwaage	Messdauer in Minuten	Druck in bar	Feuchte in CM%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Zu belegende Estrichfläche: _____**m²**

Bemerkungen/Anwesende: _____

_____

_____ _____

_____

Unterschrift **Datum**