

## 2K-FINISHÖL AUF DER BASIS VON NATURHARZEN UND -ÖLEN FÜR DEN INNENBEREICH

### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- 100% Feststoffgehalt
- Geringer Verbrauch
- Gute Verschleißfestigkeit
- Pflegeleicht

### PRODUKTINFORMATION

**Das Technische Merkblatt wendet sich an den gewerblichen Verarbeiter !**

### **Beschreibung**

MONATERRA® OIL-FINISH ist ein lösemittelfreies 2-komponentiges Öl zur Imprägnierung unseres Dekor-Dünnestrichs MONATERRA® 8010. MONATERRA® OIL-FINISH wirkt stark farbvertiefend, intensiviert die Farbbrilliance der MONATERRA® 8010 Oberfläche und härtet diese zusätzlich.

MONATERRA® OIL-FINISH Komponente A:  
Urethanmodifiziertes Polymer

MONATERRA® OIL-FINISH Komponente B :  
Isocyanat

### **Anwendung**

MONATERRA® OIL-FINISH wird verwendet:

- Auf stark beanspruchten Flächen im Objektbereich
- Auf hochwertigen Böden im Wohnbereich

### **Verpackung**

- MONATERRA® OIL-FINISH Komponente A:  
1,0 l / 2,7 l
- MONATERRA® OIL-FINISH Komponente B:  
0,05 l / 0,1 l

### TECHNISCHE DATEN

Topfzeit bei 20°C (100 g):	± 240 min.
Feststoffanteil:	100%
Mischungsverhältnis A/B:	20 : 1 Volumenteile
Aushärtung:	12 Std.
Überarbeitbar:	16 Std.
Verarbeitungstemperatur:	+ 15°C bis + 30°C
Farbe:	Natur

### ANWENDUNGSRICHTLINIEN

#### **Untergrund**

Die zu öhlende Oberfläche muss staubfrei, trocken und frei von Verunreinigungen sowie trennenden Substanzen sein. In der Regel MONATERRA® 8010 in gewohnter Weise mittels schwarzem Pad und Einscheiben-Rotationsmaschine (ca. 140 U/min) nachbehandeln und anschließend mit weichen Bürstenaufsatz Vakuum reinigen. Das Raumklima muss bei +15°C bis +25°C und 40-60% Luftfeuchtigkeit liegen. Bereits mit MONATERRA® PUR-FINISH oder HERMACARE® SM behandelte MONATERRA® 8010 Oberflächen können nicht mehr mit MONATERRA® OIL-FINISH behandelt werden.

#### **Mischung**

MONATERRA® OIL-FINISH ist vor dem Vermischen der Komponenten der Raumtemperatur des Verarbeitungsbereiches anzupassen und sorgfältig aufzuschütteln. Die Stamm- und Härterkomponente im Verhältnis 20:1 zusammenführen und wiederum intensiv mischen. Das Mischgut umtopfen – nicht aus Mischgebinde verarbeiten.

#### **Auftrag**

MONATERRA® OIL-FINISH je nach Saugfähigkeit des Untergrundes gleichmäßig mittels Velourwalze im leichten Überschuss applizieren. Sofort anschließend unter nochmaliger Zugabe von MONATERRA® OIL-FINISH mittels rotem Pad und Einscheiben-Rotationsmaschine die Fläche bis zur gleichmäßigen Sättigung abfahren. Nach ca. 15 Minuten (je nach Umgebungs- und Untergrundtemperatur) wird das überschüssige Öl mittels weißem Pad aufgenommen und gleichmäßig auspoliert, bis keine Spritzer oder Schlieren mehr wahrzunehmen sind.

**HINWEIS:** Mit MONATERRA® OIL-FINISH benetzte Lappen und Pads sind entzündlich. Verwendete Lappen und Pads sind daher immer in Wasser zu neutralisieren oder in speziellen geschlossenen Sicherheitsbehältern aufzubewahren.

## **Verbrauch**

Der Verbrauch liegt bei ca. 80-120 ml/m<sup>2</sup>

## **Reinigung**

Alle Werkzeuge sind innerhalb der Topfzeit mit HERMAPUR® REINIGER-U zu reinigen.

## **LAGERUNG**

Die Lagertemperatur darf +30°C nicht überschreiten, das Material ist nicht frostempfindlich. Die Gebinde sind mit der Öffnung nach unten zu lagern.

## **LAGERFÄHIGKEIT**

12 Monate in geschlossener Originalverpackung

## **GESUNDHEITS- UND SICHERHEITS-VORSORGEMASSNAHMEN**

Die Härterkomponente von MONATERRA® OIL-FINISH ist Isocyanathaltig. Nach dem Anmischen für gute Ventilation sorgen. Bei Überempfindlichkeit für den richtigen Atemschutz die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt sorgfältig mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Weitere Informationen für den gewerblichen Gebrauch entnehmen sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

## **TECHNISCHER SERVICE**

Bitte wenden Sie sich an RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH / Hermeta GmbH.

## **GARANTIE**

RPM Belgium Group gewährleistet, dass alle seine Produkte frei von Mängeln sind und verpflichtet sich, nachweislich schadhaftes Material zu ersetzen. Auf etwaige Farbunterschiede besteht kein Garantieanspruch.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen zutreffend und zuverlässig.