

MONATERRA® PROTECTION

Nachbehandlungsmittel (Verdunstungsschutz) für Estriche- und Betonscheiben, Öl- und Wachs-frei

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Technische Merkblatt wendet sich an den gewerblichen Verarbeiter.

Eigenschaften

MONATERRA® PROTECTION ist ein Nachbehandlungsmittel welches der frühzeitigen Austrocknung der Oberfläche entgegenwirkt und somit nachhaltig für einen weitgehend geregelten Spannungsabbau in frischen, zementgebundenen Estrichen und Betonscheiben sorgt. MONATERRA® PROTECTION ersetzt die traditionelle Nachbehandlung mittels Folienverlegung. MONATERRA® PROTECTION ist umweltschonend und enthält keine schädlichen Wirkstoffe.

Komponenten

1

Lieferform

Gebinde: 5, 10, 30 und 120 kg
MONATERRA® PROTECTION ist verarbeitungsfähig eingestellt und darf nicht verdünnt werden.

Farbe

Milchig, weiß-bläulich

Verarbeitungsvoraussetzungen

Zur Erreichung einer homogenen Konsistenz ist MONATERRA® PROTECTION vor der Verarbeitung kurz aufzurühren. Dafür ist ein langsam laufendes, maschinell angetriebenes Rührwerk zu verwenden.

Verarbeitung

MONATERRA® PROTECTION ist mittels Rolle, Feinbesen oder Airlessgerät aufzutragen. Die Verarbeitung sollte innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss der Estrich- bzw. Betonierarbeiten erfolgen (auf ausreichende Belastbarkeit ist zu achten).

Verbrauch

100 - 150 g/m² je Arbeitsgang.

Verarbeitungstemperatur

Mind. +10° C bis +25° C

Bemerkung

Vor dem nachfolgenden Aufbringen weiterer Beläge, Beschichtungen und /oder Nivelliermassen ist immer eine Haftzugprobe durchzuführen.

Dichte

ca. 1,05 g/cm³

Gerätereinigung

Sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser säubern.

Lagerung

Mind. 12 Mon., trocken und kühl, +15°C bis max. + 25°C.

Gefahrenhinweise

Die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Chemische Industrie: „Merkblatt für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen“ sind zu beachten und einzuhalten.

MONAPRO1013