

Die untenstehenden Angaben wurden nach besten Wissen auf Grund unserer Versuche und Praxiserfahrungen zusammengestellt. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Merkblatt werden alle bisherigen Merkblätter über dieses Produkt ungültig.

VERARBEITUNGSHILFE MIT PLASTIFIZIERENDER WIRKUNG

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Wirkt stark plastifizierend
- Die Verringerung des WZ-Wertes beeinflusst positiv die Entwicklung der Druck- und Biegezugfestigkeit
- Die Neigung zur Schwundrissbildung wird herabgesetzt
- Verbesserte Verarbeitung und Verdichtung des Estrichmörtel
- Es entsteht ein dichtes und geschlossenes Mörtelgefüge mit einer guten Oberflächenhärte
- Kein Absetzen von Wasser an der Oberfläche

PRODUKTINFORMATION

Das Technische Merkblatt wendet sich an den gewerblichen Verarbeiter !

Anwendung

HERMAFLOOR® PLAST wird zur Herstellung von Zement- und Anhydritestrichen, schwimmenden Estrichen und Estrichen auf Trennlage genutzt, bedingt auch für Verbundestriche.

Verpackung

10 ltr Kanister

TECHNISCHE DATEN

Produkt:	Zusatzmittel
Rohdichte:	ca. 1,05 kg/dm ³
Dosierung:	
CT-F4/F5	0,1 – 0,2% zum Zementgewicht
CA-F4/F5	0,05 – 0,1% zum Zementgewicht

Verarbeitung

HERMAFLOOR® PLAST mit dem ersten Anmachwasser direkt auf die Estrichpumpe dosieren. Eine Nachmischzeit von ca. 2 Minuten ist einzuhalten. In Abhängigkeit von der Estrichstärke ist eine Gesteinskörnung zu wählen welche der DIN 1045-2 Sieblinie A/B 0-8 mm entspricht. In den ersten Tagen nach Einbringen des Estrichs sind Türen und Fenster geschlossen zu halten, Zugluft ist zu vermeiden.

Allgemeine Hinweise

- DIN 18353 "Estricharbeiten"
- DIN 18560 "Estriche im Bauwesen"
- DIN EN 13318 "Estrichmörtel und Massen – Eigenschaften und Anforderungen"
- BEB Arbeitsblätter
- Arbeitsanweisung "Allgemeine Anmerkungen für die Verlegung von Zementestrichen"

LAGERUNG

In geschlossenen Originalgebinden und frostfrei lagern. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

LAGERFÄHIGKEIT

In geschlossener Originalverpackung: 1 Jahr

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITS-VORSORGE MAßNAHMEN

Die Produkt- und Sicherheits-Datenblätter müssen sorgfältig gelesen und beachtet werden.

TECHNISCHER SERVICE

Bitte wenden Sie sich an die HERMETA GmbH
E-Mail: hermafloor@hermeta.de

GARANTIE

RPM BELGIUM VANDEX GROUP gewährleistet, dass alle Produkte frei von Mängeln sind und verpflichtet sich, nachweislich schadhaftes Material zu ersetzen. Auf etwaige Farbunterschiede besteht kein Garantieanspruch.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen zutreffend und zuverlässig.