

# Merkblatt

## Dosierempfehlung von Reaktivbeschleunigern in Polyurethanharzen

**ACHTUNG:** Das System ist sehr empfindlich und bereits geringe Mengen führen zur Verkürzung der Topfzeit. Ohne Beschleunigerzusatz beträgt die Topfzeit ca. 30 bis 35 Minuten (jeweils in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur).

Es ergeben sich bei Zusatz des Reaktivbeschleunigers auf das Polyurethanharz-Härtergemisch (Komp. A+B) folgende Topfzeiten (Zirkawerte):

Menge Reaktivbeschleuniger	Topfzeit
0,01 %	ca. 10 – 20 Minuten
0,02 %	ca. 5 – 15 Minuten
0,05 %	< 5 Minuten

**Viel Freude an ihren neuen MONEPOX<sup>®</sup>, MONATERRA<sup>®</sup> und HERMAPUR<sup>®</sup> Bodenbelägen wünscht ihnen**

**Ihr Hermeta / RPM BELGIUM VANDEX Team**