

HERMAPUR® STEINTEPPICH

Aufbauanleitung für Anwendungen im Außenbereich

Arbeitsschritte		Produkt	Verbrauch
Grundierung	trocken	MONEPOX® SG PRIMER	ca. 0,3 kg
	feucht	MONEPOX® SICHERHEITSGRUNDIERUNG	ca. 0,3 kg
	schnelle Überarbeitung	MONEPOX® 1000R	ca. 0,3 kg
Abdichtung		HERMAPUR® 6005	ca. 2,0 kg
Steinteppich	Bindemittel	HERMAPUR® 1102	6 Masse % vom Zuschlag
	Zuschlag	Marmorsplitt 2 – 4 mm	ca. 10 kg
Versiegelung		HERMAPUR® 1102	ca. 0,2 kg

Als Abschlussprofil empfehlen wir bei einem Anbau mit Estrich z.B. Schlüter BARA-RAKE, bei einem Aufbau ohne Estrich z.B. Schlüter BARA-RKKE.

Beim Beschichten des Sockels ist der zu beschichtende Bereich in der Höhe durch ein Abschlussprofil entsprechend der Belagsstärke zu begrenzen.

Der Bindemittelanteil beim Sockelbelag ist auf ca. 10% Masseanteile zu erhöhen. Es muss dem Bindemittel ein Thixotropiermittel zugegeben werden, je nach Bindemittel zwischen 10 – 14 % Masseanteile, bezogen auf das Bindemittelgewicht. Vor Beschichtung des Sockels ist der abgegrenzte Bereich mit einem Voranstrich, bestehend aus Thixotropiermittel und Bindemittel (ca. 0,4 – 0,6 kg/m²) vorzulegen. Der Anteil an Thixotropiermittel beträgt je nach Bindemittel zwischen 10 – 14% bezogen auf das Gewicht des Bindemittels.

Viel Freude an ihren neuen MONEPOX®, MONATERRA® und HERMAPUR® Bodenbelägen wünscht ihnen

Ihr Hermeta / RPM BELGIUM VANDEX Team