

# HERMAPUR® STEINTEPPICH

## Aufbauanleitung für Anwendungen im Innenbereich

Arbeitsschritte		Produkt	Verbrauch
<b>Grundierung</b>	trocken	MONEPOX® SG PRIMER	ca. 0,3 kg
	feucht	MONEPOX® SICHERHEITSGRUNDIERUNG	ca. 0,3 kg
	schnelle Überarbeitung	MONEPOX® 1000R	ca. 0,3 kg
<b>Abdichtung</b>		HERMAPUR® 2300	ca. 2,0 kg
<b>Steinteppich</b>	Bindemittel	MONEPOX® 1000 U	6 Masse % vom Zuschlag
	Zuschlag	gerundeter Marmorkies 2 – 4 mm	ca. 10 - 12 kg
<b>Porenverschluss</b>		MONEPOX® 1000 U mit MONEPOX® STELLMITTEL	ca. 1,2 – 1,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Versiegelung</b>		MONEPOX® 1000 U	ca. 0,2 kg

Der Verbrauch beim Porenverschluss variiert mit der Oberflächenstruktur des Natursteinbelags. Bei den Verbrauchsmengen wurde die Korngröße 2 – 4 mm als Berechnungsgrundlage verwendet.

Bei der Beschichtung des Sockels ist der zu beschichtende Bereich in der Höhe durch ein Abschlussprofil entsprechend der Belagsstärke zu begrenzen.

Der Bindemittelanteil beim Sockelbelag ist auf ca. 10% Masseanteile zu erhöhen. Es muss dem Bindemittel ein Thixotropiermittel zugegeben werden, je nach Bindemittel zwischen 10 – 14 % Masseanteile, bezogen auf das Bindemittelgewicht. Vor Beschichtung des Sockels ist der abgegrenzte Bereich mit einem Voranstrich, bestehend aus Thixotropiermittel und Bindemittel (ca. 0,4 – 0,6 kg/m<sup>2</sup>) vorzulegen. Der Anteil an Thixotropiermittel beträgt je nach Bindemittel zwischen 10 – 14% bezogen auf das Gewicht des Bindemittels.

**Viel Freude an ihren neuen MONEPOX®, MONATERRA® und HERMAPUR® Bodenbelägen wünscht ihnen**

**Ihr Hermeta / RPM BELGIUM VANDEX Team**